

TC-3H

マグ溶接用
ソリッドワイヤ

鑄鉄肉盛用(プレス金型)

用途

普通鑄鉄やダクタイル鑄鉄のプレス金型の肉盛に使用します。

使用特性

1. Fe-Ni 線材に特殊元素を加えプレス金型専用開発されたソリッドワイヤで、半自動溶接機で使用します。
2. 大量の肉盛時に、大幅な溶接時間の短縮が図れます。
3. 溶着金属はFCDと同等の硬度を有し、硬質クロムメッキの密着性も良好です。

使用上の注意

1. シールドガスにはアルゴン80%+CO₂ 20% または CO₂ を使用しますが、アルゴン80%+CO₂20%の方がスパッタが少なく、ビード外観も良好です。
2. 一般には予熱、後熱の必要はありませんが100°C程度の予熱を行なうと二番硬化防止に効果的です。
3. 溶接方法は前進法(トーチ先端方向へ進む)で行い、基本的にはウィービングは極力避けストレート運棒で溶接してください。
4. 収縮応力を軽減するためピーニングを行なう事をお勧めします。

溶着金属の化学成分

C、Si、Mn、Ni、特殊元素

溶接条件一例

ワイヤ径 mm	溶接電流 Amp	溶接電圧 V	突出長さ mm	シールドガス	シールドガス量 ℓ/min.
1.2	100~150	16~22	10~15	Ar 80% + CO ₂ 20%	10~15

溶接ワイヤの寸法

1. 2mmΦ × 12.5kg巻