

りん銅ろう(銀燐銅)

ろう付け用
溶加棒

銘柄と化学成分(%)

JIS規格 JIS Z 3264	トーカイ銘柄 相当品	化学成分			
		Ag	Cu	P	Sn
BCuP-2	TG-0		残	7	7
	TG-S		残	7.5	
BCuP-6	TG-2	2	残	7	
	TG-4	4	残	7	
BCuP-3	TG-5	5	残	6	
BCuP-5	TG-15	15	残	5	

使用上の注意

1. リン銅ろうは、ニッケルを含む合金には用いません。
この場合は銀ろうを使用して下さい。
2. ろう付はなるべく低い温度で行う方が良い結果が
得ます。
3. ろう付後の色は薄ねずみ色ですが、10%硫酸で洗うと
銅色に変化します。

溶加棒の寸法(mm)

棒径	1.6	2.0	2.4	3.0	4.0
棒長	500				

※ TG-S、TG-4の棒径は2.4mm以上です。