

# 銀ろうフラックス

## ろう付け用 フラックス

### 用途

銀燐銅及び燐銅ろう(銅+銅の場合)以外の場合に溶剤として使用します。溶剤は加熱されて溶融し、母材表面の酸化膜を除去すると共にその酸化を防止し、ろう材の流動性をよくするように作られています。

### フラックスの種類と特性

種 類	適用温度	適用金属及び特性
銀ろうフラックス特2号	600~850℃	銅、銅合金、炭素鋼 ステンレス鋼、超鋼合金 に使用します。 銀ろうの溶融温度が 広く一般的に使用されます。

### 使用上の注意

1. このフラックスは、加熱などで他所刺激臭が出ますので、作業場では、特に換気・通風を十分に行って下さい。また、手足などの皮膚に付着した場合は、直ちに水で洗い流して下さい。
2. フラックスを塗布する前に、汚れや油脂類などを十分に取除いてください。

包装および単位  
500g